


PAVÉS EN BÉTON 22/22/8 PLAT



Description

Créez un pavage aux finitions soignées grâce à nos pavés en béton standard, disponibles en différents formats et couleurs. Les surfaces d'écartement et les chanfreins protègent les bords des pavés, tandis que les pavés sans chanfrein sont idéaux pour les pistes cyclables. Grâce à leur stabilité dimensionnelle, leur résistance à l'usure et au gel, ces pavés allient durabilité et esthétique.

Les pavés en béton sont composés d'un noyau en béton à granulats grossiers et d'une couche de surface à granulats fins. Dans le cas des pavés colorés, le noyau en béton est peu ou pas coloré et la couche de surface est teintée en profondeur avec des pigments.

Composition

Couche de base/couche de parement

- Sable grossier lavé
- Sable fin lavé
- Granulats calcaires
- Ciment haut fourneau et/ou ciment Portland
- Additifs (plastifiant)
- Pigments (oxyde de fer) (pour les pavés colorés)

Les deux couches sont compactées en une seule étape, créant ainsi une liaison durable et indissociable.

Remplissage

- Sable blanc / Sable Hermaco (+- 25 kg/ 10 m²)

Couleurs disponibles



*Les pavés plats sont toujours disponibles sur commande. La quantité minimale de commande est de 300 m².
Pour des quantités inférieures, des frais de mise en route peuvent éventuellement s'appliquer. Le délai de livraison est toujours fixé en concertation.

D'autres couleurs peuvent être disponibles sur demande.

Veuillez noter que les couleurs affichées sur votre écran ou imprimante peuvent différer des couleurs réelles du produit fini.

Emballage

- 9.28 m²/paquet – 1.16 m²/Couche – 8 Couches/paquet
- 24 Pc / couche
- 192 Pc/paquet
- 21 Pc/m²
- 177 kg/m²

* L'emballage peut varier selon le dépôt (Herk-de-Stad ou Kortenaken).

Spécifications techniques

Pavés en béton fabriqués conformément à la norme NBN EN 1338. Ces pavés en béton disposent du label BENOR, ce qui signifie que tous les tests requis pour les pavés ont été effectués de manière satisfaisante.

1. Dimensions et forme

Propriété	Valeur
Dimensions nominales	220 x 220 x 80 mm plat
Tolérance longueur/largeur	± 2 mm
Tolérance hauteur	± 3 mm
Rectitude des arêtes	Écart max. 2 mm
Perpendicularité	Écart max. 3 mm

2. Propriétés mécaniques

Propriété	Valeur
Résistance à la traction par fendage	La résistance caractéristique à la traction T n'est pas inférieure à 3,6 MPa La résistance individuelle à la traction T n'est pas inférieure à 2,9 MPa Charge de rupture ≥ 250 N/mm Longueur de fendage
Résistance à l'usure (essai à la roue large / essai Capon)	Classe 4 / marquage I ≤ 20 mm

3. Durabilité

Propriété	Valeur
Résistance au gel-dégel	Classe 3 marquage D : Perte de masse après essai gel/dégel (kg/m^2) $\leq 1,0$ en moyenne, aucune valeur individuelle $> 1,5$
Résistance aux sels de déverglaçage	Oui, adapté aux applications publiques

4. Propriétés physiques

Propriété	Valeur
Taux de vide	/
Perméabilité à l'eau	/
Absorption d'eau (optionnel)	/

5. Matériaux et production

Propriété	Valeur
Type de ciment	CEM I et/ou CEM III conforme à la norme 197-1
Granulats	Granulats naturels, non recyclés
Couleur	Gris (standard), autres sur demande
Méthode de production	Presse vibrante

6. Conformité et marquage

Propriété	Valeur
Conformité normative	NBN EN 1338 + NBN 21-311
Marquage CE	Oui
Déclaration de performances (DoP)	Disponible sur demande

7. Applications

Propriété	Valeur
Applications	- Parkings - Voiries publiques - Zones industrielles - Rues et places - Trafic lourd

Remarque : Les valeurs ci-dessus sont représentatives de notre produit standard. Sur demande, des rapports d'essais et des valeurs de mesure individuelles peuvent être fournis pour vérification.