


BETONBOORDSTENEN 100/17/25 V15/2.5 - TYPE IF2


Beschrijving



De betonboordstenen zijn samengesteld uit de hieronder vernoemde natuurlijke grondstoffen. De verhouding hiervan is zodanig gekozen om aan de goede kwaliteit te voldoen. Gekleurde boordstenen worden ingekleurd met kleurstofpigmenten, hoofdzakelijk ijzeroxiden. Deze worden in het vers beton

gemengd om de verdeling van de kleurstoffen in de volle massa van de steen te verkrijgen.

Het verdelen en verdichten van het beton in de vorm gebeurt in een daarvoor speciaal ontworpen machine. De uitharding van de boordstenen gebeurt op zijn beurt in een daarvoor ontworpen speciale, geklimatiseerde ruimte.



HOOGTE (CM)	BREEDTE (CM)	LENGTE (CM)	GEWICHT	VELLING (CM)
17 CM	25 CM	100 CM	95	15/2.5

Samenstelling

- Gewassen grofzand
- Gewassen fijnzand
- Kalksteengranulaten
- Hoogovencement en/of portlandcement
- Hulpstoffen (plastificeerder)
- Voor gekleurde boordstenen : kleurstoffen (ijzeroxide)

Verkrijgbare kleuren



* Deze kleuren zijn enkel op bestelling te verkrijgen

Andere kleuren mogelijks op aanvraag beschikbaar. Houd er rekening mee dat kleuren op uw scherm of printer kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het eindproduct.

Verpakking

- 4 ST/Laag
- 20 ST/Pak
- 95 Kg/st

Hulpstukken:

- Hoekstukken
/
- Bochten (78 cm)
/
- Overgangsboordstenen
/

Technische specificaties

Betonnen boordstenen geproduceerd conform NBN EN 1340 / NBN B 21-411 en voorzien van het BENOR-kwaliteitslabel.

1. Afmetingen en vorm

Eigenschap	Waarde
Nominale afmetingen	100 x 17 x 25 15/2.5 IF2
Tolerantie lengte	+ -1% met een min. van 4 mm maar niet meer dan 10 mm
Tolerantie voor zichtvlakken	+ - 3% met een min. van 3 mm maar niet meer dan 5 mm
Tolerantie voor andere delen	+ - 5% met een min van 3 mm maar niet meer dan 10 mm

2. Mechanische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Buigtreksterkte	Klasse 2 Markering T Karakteristieke buigsterkte 5.0 MPa met een Minimale buigtreksterkte van 4.0 MPa
Slijtbestandheid	≤ 23 mm volgens NBN EN 1340

3. Duurzaamheid

Eigenschap	Waarde
Vorst-dooibestendigheid	Klasse 3 Markering D Gemiddeld ≤ 1.0 kg/m ² Geen individuele waarde > 1.5 kg/m ²
Bestand tegen dooizouten	Ja

4. Materialen en productie

Eigenschap	Waarde
Cementtype	CEM I of CEM III conform EN 197-1
Granulaten	Natuurlijke toeslagstoffen, niet-gerecycleerd
Kleur	Grijs (standaard), andere op aanvraag
Productiemethode	Trillingspers

5. Conformiteit en markering

Eigenschap	Waarde
Normconformiteit	Conform NBN EN 1340 / NBN B 21-411
CE-markering	Ja
Verklaring van prestaties (DoP)	Beschikbaar op aanvraag

6. Toepassingen

Eigenschap	Waarde
Toepassingen Categorie Ia: • Weerbestendigheid 3 (D) • Treksterkte 2 (T) • Slijtvastheid 3 (H)	Voor bestratingen met hoge dooizoutbelasting die tenminste aan voertuigenverkeer met normale intensiteit onderworpen zijn. Afscheiding, fysische of visuele begrenzing, de drainering of de insluiting van bestratingen of andere verhardingen

Opmerking: De hierboven vermelde waarden zijn representatief voor ons standaardproduct. Indien gewenst kunnen testrapporten en individuele meetwaarden worden aangeleverd ter controle.